



Polymery modifikovaná tavitelná asfaltová páska podle TL Fug-StB

Použití

BIGUMA® – Hakenband je tavitelná spojovací páska, která splňuje požadavky TL Fug-StB. Speciálně tvarovaný termoplastický profil pásy s inovativním tvarem horního okraje umožňuje přesné umístění, a to usnadňuje aplikaci. BIGUMA® – Hakenband se používá k utěsnění spojů v oblasti výstavby asfaltových silnic, a to při stavbě silnic, údržbě a výkopových pracích.

Vysoká absorpce pohybu pásy BIGUMA® – Hakenband umožňuje spojení materiálů s různými vlastnostmi (spojení asfaltových povrchů s armaturami, obrubníky, betonovými plochami a dlažebními povrchy).

Vlastnosti

BIGUMA® – Hakenband je mechanicky vyráběný, speciálně tvarovaný termoplastický profil obdélníkového tvaru na bázi polymerem modifikovaného asfaltu.

BIGUMA® – Hakenband nebo spoje vyrobené s páskou se vyznačují následujícími vlastnostmi:

- přesný obdélníkový průřez
- snadné a rychlé použití
- dobré funkční vlastnosti díky modifikaci polymery
- vysoká odolnost spoje proti stárnutí
- odolnost proti vodným roztokům, solím, zředěným kyselinám apod.

Pokyny ke zpracování

Bok spáry musí být před aplikací pásy ošetřen základním adhezním nátěrem COLZUMIX® – VFB.

BIGUMA® – Hakenband by měla být nanášena přímo na suchý adhezní nátěr, tj. když je nátěr odolný proti otěru. BIGUMA® – Hakenband se po vyjmutí z kartonu pokládá podél okraje s dělicí papírovou vrstvou otočenou nahoru. Poté se vrstva papíru odstraní a spojovací páska se na jednu stranu nataví např. pomocí plynového hořáku a následně se přitlačí na připravenou hranu spoje tak, aby pevně přilnul po celé ploše. To lze provést pomocí aplikační pomůcky nebo ručně, např. s použitím špachtle. Následně kontakt s horkou směsí způsobí, že se spojovací páska trvale spojí s povrchem spoje. Jakmile je spojovací páska položena, musí být chráněna proti provozu na staveništi.

Požadavky na podklad

Plochy asfaltových vrstev (frézované hrany, oříznuté hrany, naválcované boky atd.) musí být suché, čisté, bez námrazy, oleje a mastnoty. Všechny volné součásti je třeba odstranit. Pro umělé vysoušení vlhkých ploch lze použít horký vzduch.

Plochy spojů musí vykazovat rovnoměrně dobré zhutnění a dobré vlastnosti povrchu. To lze zajistit dodržáním odpovídajících opatření během pokládky asfaltové směsi.

Povětrnostní podmínky

Aplikace se smí provádět jen za suchého počasí a při povrchové teplotě min. +5 °C. Při nižších teplotách jsou nutná další opatření, např. predehřátí hrany spáry pomocí plamene.

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG,
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

✉ Am Hafengebäude 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz

Spotřeba materiálu

Výška a tloušťka pásky:

doporučuje se minimální tloušťka pásky 10 mm

Adhezní nátěr:

množství potřebného COLZUMIX® – VFB je cca 0,03 l/m na cm

Skladování

Podmínky skladování:

v suchu a chladu

Stohování:

max. 4 kartony vrstveny na sobě

Skladovatelnost:

nejméně 12 měsíců za výše uvedených podmínek

Balení

Dodává se v kartonu o hmotnosti 20–30 kg nebo v návinech 28–40 m v závislosti na rozměrech pásky. Páska je navinuta na silikonový papír. Jednotlivé vrstvy jsou odděleny kartonovými přepážkami. K dispozici jsou všechny běžné průměry (šířka/výška).

Rozměr v mm (výška x šířka)	m/karton	karton/paleta	m/paleta
40 × 10	28	24	672

Čistící prostředky

Přístroje:

BIGUMA® – SWS

Při kontaktu s pokožkou:

Mycí pasta na ruce

Související předpisy

Při použití pásek nebo při údržbě je nutné dodržovat mimo jiné následující předpisy:

- ZTV Fug-StB
- ZTV-BEA StB
- ZTV A-StB
- ZTV-Asphalt StB

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.

Rev.: 01/21

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG,
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz