



(dříve Stradafix®)

Kalový zákryt s jemnozrnnými minerálními látkami pro vyplňování pórů na bázi emulze obsahující rozpouštědlo

Použití

BIGUMA® – L slouží k povrchovému uzavření a obnovení asfaltových vrstev vozovek podle ZTV BEA-StB a k osvěžení starých asfaltových vrchních nátěrů. Používá se také k utěsnění drsných a otevřených poréz-
ních asfaltových vrstev pro prodloužení životnosti. Ztenčené a povrchově narušené vrchní vrstvy lze dalším poškozením ochránit aplikací BIGUMA® – L. Asfaltové povrchy, které byly vytvořeny příliš otevřené, porézní, lze uzavřít BIGUMA® – L. Hmota se používá také k uzavření povrchu asfaltové vrstvy a tím k prodloužení životnosti. Povrchově narušenou vrstvu můžeme před další degradací chránit BIGUMA® – L.

Vlastnosti

BIGUMA® – L odpovídá požadavkům TL-Sbit a vyznačuje se následujícími vlastnostmi:

- působí regeneračně na pojivo starého asfaltového povrchu
- ihned po aplikaci je odolná vůči povrchové vodě
- jednoduchá možnost aplikace bez použití techniky
- snadno zpracovatelná, dobrá stabilita při skladování
- odolná proti silnému mechanickému namáhání

Pokyny ke zpracování

a) Aplikace

Hmotu je třeba před zpracováním zamíchat. BIGUMA® – L se nanáší rovnoměrně a v tenké vrstvě gumovou stěrkou. Při aplikaci BIGUMA® – L na čerstvém asfaltovém povrchu se doporučuje nejprve vytvořit zkušební plochu, protože by mohlo dojít k výskytu změkčení v ošetřovaných vrstvách. Na opravovaných plochách je možné obnovit provoz až po zaschnutí hmoty.

Doba schnutí činí pro každou vrstvu hmoty 2–3 hodiny v závislosti na teplotě. Nižší teploty zpomalují, vyšší teploty urychlují proces schnutí. Druhou vrstvu hmoty je možné nanést teprve po úplném zaschnutí první vrstvy. BIGUMA® – L není vhodná k vyrovnávání nerovností.

b) Požadavky na podklad

Podklad musí být důkladně očištěn. Podklad musí být rovný a dobře zhutněný. Aplikace BIGUMA® – L by měla následovat u nově položených asfaltových vrstev teprve po asi 4 týdnech.

BIGUMA® – L by se neměla používat na studený asfalt na bázi rozpouštědel. Hmota brání odpaření ředidla obsaženého v asfaltu, studený asfalt zůstává trvale měkký a nemůže vytvrdnout. BIGUMA® – L může být použita jen na starý studený asfalt.

Povětrnostní podmínky

Aplikaci je povoleno použít pouze za suchého počasí. Okolní teplota a povrchová teplota by neměla být nižší než +5 °C.

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG,
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz

Spotřeba

Spotřeba materiálu se liší podle stavu podkladu.

Jedna omlazující vrstva: asi 0,8–1,5 kg/m²

Dvojitá omlazující vrstva:

1. vrstva: asi 1,0–1,5 kg/m²

2. vrstva: asi 1,0–1,5 kg/m²

Skladování

V neotevřeném originálním balení je BIGUMA® – L skladovatelná minimálně 12 měsíců. Je třeba vyhnout se přímému slunečnímu záření a účinku tepla.

Balení

Balení	Hmotnost	Balení/paleta	Kg/paleta	Stohování palet	Celkem kg
plech	10 kg	30	300	1	300
plech	30 kg	16	480	1	480

Čistící prostředky

V čerstvém stavu: BIGUMA® – SWS, voda

V tuhém stavu: BIGUMA® – SWS, benzin nebo obvyklá ředidla

Při kontaktu s pokožkou: Mycí pasta na ruce

Související předpisy

Při práci s produktem BIGUMA® – L je třeba dodržet ZTV-BEA StB.

Technické údaje

Vnější vlastnosti (DIN EN 1425): černý, tekutý, homogenní

Ztráta váhy vypařením (DIN 52045-1): <25 %

Hustota při 25 °C (DIN EN ISO 3838): asi 1,30 g/cm³

Druh pojiva: živice

Druh rozpouštědla: uhlovodík

Podíl hmoty na pevná tělesa: >70 %

Důležité informace

Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní list. Obsahuje bezpečnostní informace, zejména o skladování, přepravě a manipulaci s BIGUMA® – L.

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.

Rev.: 03/21

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG,
Výrobce Závod Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz