

COLZUMIX® – DS



Základní nátěr na bázi živичného rozpouštědla

Použití

COLZUMIX® – DS je základní nátěr obsahující živici pro sanační hmoty BIGUMA® – DS 01, BIGUMA® – DS 10 a BIGUMA® – DS 30. Základní nátěr se používá především u drsných podkladů a podkladů chudého na pojivo na dokonalé spojení sanačních hmot. COLZUMIX® – DS slouží jako adhezní základní nátěr při pokládání nivelační hmoty BIGUMA® – DS 01 E jako součást aplikace dočasné (snímatelné) značkovací pásky **3M Stamark™ Bitumen Plus Programme** na betonové vozovky.

Vlastnosti

COLZUMIX® – DS splňuje požadavky AIB a vyznačuje se následujícími vlastnostmi:

- dobrá přilnavost na všechny podklady, zvláště na asfalt a beton
- rychlé schnutí
- vysoká krycí schopnost

Pokyny ke zpracování

Podklad a aplikace

Základní nátěr má funkci vázat prachové částice ulpívající na betonových a asfaltových částech a vytvářet lepicí vrstvu, která se později spojí s nanesenou hmotou.

Proto musí být podklad suchý, čistý, bez prachu a jiných volných částic, jakož i bez oleje a mastnot.

Při obnově dopravního značení je nutné se ujistit, že staré značení a také všechny základní nátěry a krycí materiály, které by mohly být přítomny, jsou zcela odstraněny frézováním.

COLZUMIX® – DS je třeba před použitím řádně promíchat. COLZUMIX® – DS lze nanášet nátěrem nebo nástřikem. Před aplikací sanačních hmot BIGUMA®, jako např. BIGUMA® – DS 10 a další, je třeba se ujistit, že adhezní nátěr zcela vyschl. V závislosti na povětrnostních podmínkách to může trvat cca 1 hodinu.

Povětrnostní podmínky

Při aplikaci COLZUMIX® – DS musí být teplota povrchu a vzduchu vyšší než 5 °C. Při práci a schnutí je třeba zamezit účinkům vody, deště nebo mrazu.

Spotřeba materiálu

COLZUMIX® – DS: cca 0,3 – 0,5 l/m²

Důležité!

Spotřeba se liší v závislosti na typu podkladu. Obvykle je zásadní nanést adhezní základní nátěr na celou plochu tak, aby se po zaschnutí vytvořila velmi tenká a uzavřená spojovací vrstva. Toto lze obecně otestovat v předběžných pokusech.

Skladování

Skladujte pouze v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením.

V originálním uzavřeném obalu je COLZUMIX® – DS skladovatelný min. 12 měsíců. Je třeba zamezit účinkům mrazu, slunečnímu záření a silným účinkům tepla.

Vyháška o hořlavých kapalinách (VbF): A II

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Dortmund

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz

Balení

Balení	Hmotnost	Balení/paleta	Kg/paleta	Stohování palet	Celkem kg
plech	30 l	18	540	1	540

Čistící prostředky

Přístroje: BIGUMA® – SWS, benzin nebo obvyklá ředidla
Při kontaktu s pokožkou: Mycí pasta na ruce

Technické údaje

Druh pojiva: živice
Druh rozpouštědla: lakový benzin
Skupenství: tekuté
Bod vzplanutí: cca 30 °C
Hustota: cca 0,90 g/cm³

Důležité upozornění



Je třeba dodržovat bezpečnostní list, který obsahuje údaje o bezpečném skladování, přepravě a zacházení s COLZUMIX® – DS.

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.



Rev.: 03/21

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Dortmund

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo +49 231 395797 - 37  info@dga.de www.dga.de**Prodej v ČR**

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

 Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav +420 519 325 355  prodej@biguma.cz www.biguma.cz