

PROXAN® – CP-A



- na bázi epoxidové pryskyřice
- pro speciální účely, např. řezaný asfalt

Primer PROXAN® – CP-A je dvousložkový adhezivní nátěr pro speciální aplikace a slouží ke zvýšení přilnavosti polysulfidových těsnicích hmot v problematických podkladech, jako je řezaný nebo broušený asfalt. Adhezivní nátěr je součástí osvědčení o zkoušce a stavebního povolení k produktům PROXAN®.

Použití

Primer PROXAN® – CP-A lze použít na savé i nesavé podklady. Zvláště vhodných adhezivních vlastností lze obvykle dosáhnout na čerstvě řezaném asfaltu a při různých kovech (nerezová ocel, mosaz, hliník). Primer PROXAN® – CP-A je ideálně vhodný u spár, kde je těsnění vystaveno tepelnému zatížení do 100 °C. Na asfaltové povrchy, které jsou také vystaveny chemickému zatížení, například kvůli produktům z minerálních olejů, jako jsou paliva, oleje nebo rozpouštědla, je nutné asfalt obrousit podél spáry v šířce 15 cm na obou stranách a ošetřit PROXAN® – CP-A.

Aplikace

Podklad musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty a bez volných částic. Důkladně promíchejte složky A a B a rovnoměrně naneste základní nátěr štětcem. Po době odvětrání 2 až 6 hodin (teplota složky >25 °C – 2 hodiny, <10 °C – 6 hodin / v závislosti na teplotě) může být těsnicí hmota nanášena. Primer by měl být do značné míry zaschlý. Dbejte na to, aby se na povrchu primeru nevytvořila vlhkost vlivem poklesu teploty pod teplotu rosného bodu.

Balení

Kombinované balení 1 litr (komponent A + B) 10 balení v kartonu

Technické údaje

	PROXAN® – CP-A
Chemický základ:	epoxidová pryskyřice
Doba zpracování:	cca 1 hodina (při teplotě vyšší než 25 °C a také nižší)
Doba odvětrání:	2–6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti
Poměr míchání:	A:B = 7:4 váhového podílu
Spotřeba:	0,02 do 0,04 l/bm (v závislosti na rozměrech spár)

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Greiz

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz

Skladování

Může být skladován po dobu 12 měsíců, pokud je v suchu a při teplotách pod +25 °C v uzavřeném původním balení.

Údaje o: Nařízení o skladování hořlavých kapalin (VbF) Technická pravidla pro nebezpečné látky (TRGs)
Třída ohrožení vody (WGK)

jsou obsaženy v bezpečnostním listu.

Bezpečnostní informace

Základní fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje najdete v bezpečnostním listu ES pro práci s chemickými látkami. Dodržujte předpisy nařízení o nebezpečných látkách.

Důležité

Výše uvedené informace jsou v souladu s naším současným stavem znalostí a našimi předchozími zkušenostmi. Nemusí být úplné. Mění se podmínky při aplikaci, různé pracovní podmínky na staveništi a také různé materiály vylučují z těchto informací jakýkoli nárok na odpovědnost. Nejlepší záruky proti možným poruchám dosáhnete pomocí vlastních testů pro zamýšlený účel aplikace. Naše technické oddělení vám rádo poradí.

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.

Rev.: 03/21

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Greiz

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz