

PROXAN® – CP-S



- na bázi epoxidové pryskyřice
- pro savé podklady, aplikace stříkáním

Primer PROXAN® – CP-S dvousložkový základní nátěr pro polysulfidové těsnicí tmely, které se používají především na savé podklady. Díky nízké viskozitě se dá nanášet stříkáním. Adhezní nátěr je součástí osvědčení o zkoušce a stavebního povolení k produktům PROXAN®.

Použití

Základní nátěr PROXAN® – CP-S je vhodný pro předúpravu porézních savých povrchů, jako je beton, zdivo, dřevo (bez laku nebo vrchního nátěru) aj. Díky nízké viskozitě je primer PROXAN® – CP-S obzvláště vhodný pro nanášení stříkáním.

Aplikace

Podklad musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty a bez volných částic. Důkladně promíchejte složky A a B a rovnoměrně nastříkejte základní nátěr na hrany spár nebo naneste štětcem. Po době odvětrání 30 minut až 2 hodiny (v závislosti na teplotě) je možné aplikovat těsnicí hmotu. Základní nátěr nesmí být zcela zaschlý. Pokud uplynulo více než 24 hodin, musí se stará vrstva zdrsnit a použít nový základní nátěr. Dbejte na to, aby se na povrchu primeru nevytvořila vlhkost vlivem poklesu teploty pod teplotu rosného bodu.

Balení

Kombinované balení 1 litr (komponenty A + B) 10 balení v kartonu
Kombinované balení 5 litrů (komponenty A + B)

Technické údaje

	PROXAN® – CP-S
Chemický základ:	Epoxidová pryskyřice
Doba zpracování:	cca 6 hodin
Doba odvětrání:	30 minut až 2 hodiny (v závislosti na teplotě a vlhkosti)
Poměr míchání:	A:B = 1:1 váhového podílu
Spotřeba:	v závislosti na rozměrech spár a způsobu nanášení

Skladování

Může být skladován po dobu 12 měsíců, pokud je v suchu a při teplotách pod +25 °C v uzavřeném původním balení.

Údaje o: Nařízení o skladování hořlavých kapalin (VbF) Technická pravidla pro nebezpečné látky (TRGs)
Třída ohrožení vody (WGK)
jsou obsaženy v bezpečnostním listu.

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Greiz

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz

Likvidace

Zcela vytvrzený základní nátěr PROXAN® – CP-S lze zlikvidovat jako komunální odpad. Jednotlivé složky A a B jsou odpady vyžadující speciální monitorování a musí být jako takové zlikvidovány. Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Bezpečnostní informace

Základní fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje najdete v bezpečnostním listu ES pro práci s chemickými látkami. Dodržujte předpisy a nařízení o nebezpečných látkách.

Důležité

Výše uvedené informace jsou v souladu s naším současným stavem znalostí a našimi předchozími zkušenostmi. Nemusí být úplné. Mění se podmínky při aplikaci, různé pracovní podmínky na staveništi a také různé materiály vylučují z těchto informací jakýkoli nárok na odpovědnost. Nejlepší záruky proti možným poruchám dosáhnete pomocí vlastních testů pro zamýšlený účel aplikace. Naše technické oddělení vám rádo poradí.

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.

Rev.: 03/21

Centrální prodej

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Greiz

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Prodej v ČR

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

✉ Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav

☎ +420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

🌐 www.biguma.cz